

Nordkalk

NAZWA PEŁNA: WYPEŁNIACZ (MĄCZKA WAPIENNA) DO PRODUKCJI MAS BITUMICZNYCH

OZNACZENIE

NORDKALK DROGOWA® (WL)

Wypełniacz dodany (mączka wapienna) powstaje przez zmielenie skały wapiennej.

Produkowany jest pod rygorem Zakładowej Kontroli Produkcji. Dla wyrobu wydawane jest oznakowanie CE.

Zastosowanie: Wypełniacze do mieszanek bitumicznych i nawierzchni przeznaczone do stosowania w drogownictwie i innych robotach inżynierskich

Składowanie: W warunkach zapobiegających zanieczyszczeniom i zawilgoceniom, w zbiornikach typu silos.

Transport: Luzem w naczepach typu silos, samochodami lub koleją.

Bezpieczeństwo: Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Wyłączony z rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

Wymagania normowe: Spełnia wymagania EN 13043.

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Drobnosiarnistość/wymiar ziarn i gęstość	Uziarnienie	Ogólny zakres (procent przechodzącej masy) 2mm 100 0,125mm 85÷100 0,063mm 70÷100
		Maksymalny zakres (procent przechodzącej masy) 2mm - 0,125mm 90÷100 0,063mm 84÷94
	Badanie według Blaine	400÷540 m ² /kg
	Gęstość ziarn	2,5÷2,7 Mg/m ³
Właściwości usztywniające	Puste przestrzenie suchego zagęszczonego wypełniacza (Rigden)	V _{28/38}
	Badanie kruszywa wypełniającego do mieszanek bitumicznych metodą „pierścienia delta i kuli”	Δ _{RIB} 8/25
	Liczba bitumiczna wypełniacza dodanego	BN _{28/39}
Rozpuszczalność w wodzie i podatność na działanie wody	Rozpuszczalność w wodzie	WS ₁₀
	Podatność na działanie wody	0%
Obecność zanieczyszczeń	Szkodliwe pyły	MB _F 10
Porowatość/objętość pustek	Puste przestrzenie suchego zagęszczonego wypełniacza (Rigden)	V _{28/38}
Zawartość węgla wapnia		CC ₉₀
Zawartość wody		max 1%
Gęstość	Gęstość nasypowa w nafcie w stanie luźnym	0,5÷0,9 Mg/m ³

NORDKALK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 12/ 428 65 80, biuro@nordkalk.com

ZAKŁAD MIEDZIANKA 26-065 Piekoszów, tel. 41/ 30 60 147

ZAKŁAD WOLICA Wolica ul. Kolejowa 1, 26-060 Chęciny, tel. 41/ 315 46 43

ZAKŁAD SŁAWNO Owadów-Brzezinki, 26-332 Sławno, tel. 44/ 757 17 80

www.nordkalk.pl



Nordkalk

Substancje niebezpieczne	Uwalniane metale ciężkie	Cd ≤ 0,2; Cr ≤ 0,5; Cu ≤ 0,5; Ni ≤ 0,5; Pb ≤ 0,5; Zn ≤ 2,0; Ba ≤ 2,0 [mg/l]
	Promieniowanie radioaktywne	f1 max ≤ 1 f2 max [Bq/kg] ≤ 200

NORDKALK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 12/ 428 65 80, biuro@nordkalk.com

ZAKŁAD MIEDZIANKA 26-065 Piekoszów, tel. 41/ 30 60 167

ZAKŁAD WOLICA Wolica ul. Kolejowa 1, 26-060 Chęciny, tel. 41/ 315 46 43

ZAKŁAD SŁAWNO Owadów-Brzezinki, 26-332 Sławno, tel. 44/ 757 17 80

www.nordkalk.pl

