

Nordkalk

KAMIEŃ

KAMIEŃ PRZEMYSŁOWY 0-30 (WL)

Kamień wapienny bazująca na surowcu z kopalni Nordkalk w Wolicy.

Zastosowanie: Do energetyki

Składowanie: W warunkach zapobiegających zanieczyszczeniom i zawilgoceniom.

Transport: Transport samochodowy (cemento-naczepy) lub kolejowy.

Bezpieczeństwo: Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Wyłączony z rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006

Skład chemiczny*

PARAMETR	ZAWARTOŚĆ [%WAGOWO]
CaCO ₃	min. 95
MgCO ₃	max. 2
SiO ₂	max. 2
Fe ₂ O ₃	max. 0,5
Al ₂ O ₃	max. 0,5

Parametry fizyczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wilgotność	max. 12%
Wytrzymałość na ściskanie	30÷70MPa

* Produkt otrzymywany jest z naturalnego surowca, jakim jest kamień wapienny. Podane wartości uziarnienia i składu chemicznego nie są wartościami gwarantowanymi i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

NORDKALK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 12/ 428 65 80, biuro@nordkalk.com

ZAKŁAD MIEDZIANKA 26-065 Piekoszów, tel. 41/ 30 60 167

ZAKŁAD WOLICA Wolica ul. Kolejowa 1, 26-060 Chęciny, tel. 41/ 315 46 43

ZAKŁAD SŁAWNO Owadów-Brzezinki, 26-332 Sławno, tel. 44/ 757 17 80

www.nordkalk.pl

