



0402

**Nordkalk AB Box 901, 731 29 Köping, Sverige
Nordkalk, Kungsängsvägen 22, 731 36 Köping**

**20
0009-Nordkalk – 20210121**

EN 13139:2002/AC:2004

Nordkalk KÖ100, Köping

Filler för bruk

Sortering	Filler
Kornstorleksfördelning	< 2,0 mm 100 % < 0,125 mm 97 – 100 % < 0,063 mm 81 – 91 %
Korndensitet	2,68 - 2,78 (Mg/m ³)
Klorider	< 0,01 % Cl
Renhet	MBF10